DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO

CÓDIGO: SL9110-14

PRODUTO: Firelak WB Ablativo Branco

APRESENTAÇÃO: Firelak WB Ablativo, revestimento expansivo para proteção contra incêndio. Produto indicado para proteção cabos elétricos, selagem, compartimentação, shafts e outros. Conferindo ótima resistência e estanqueidade ao fogo e supressão de fumaça.

Detalhe da amostra / Curva de aquecimento do forno



ABNT NBR 6479:1992 – PORTAS E VEDADORES – DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA AO FOGO
ITEN / RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 1 806052-1/001-2
A MAIOR TEMPERATURA OBTIDA PELO TERMOPAR FOI DE 87,2°C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistência: Interior	Diluição: Pronto para uso
Secagem: Ao Ar 72 horas total	Rendimento: 1,8 à 2,0 km/m²
Sólidos em peso: 61 ± 2%	Cor: Branco Gelo

APLICAÇÃO: SL9110-14 FIRELAK WB ABLATIVO. Aplicar com Rolo, Trincha ou Espátula, conferindo espessura e uniformidade do filme. Em pequenas áreas, pode ser usado como produto único. Em ares maiores, aplicar em conjunto com mantas minerais especificadas. Podendo ser aplicado, nas faces ou em sanduíche.

Nos cabos elétricos, aplicar no mínimo 1(Hum) metro a partir do fechamento.

A proteção ocorre no momento da queima, por expansão. Não propaga chama e promove a estanqueidade das chamas e fumaça.

Quando aplicado em área externa, é necessário aplicar sobre FIRELAK ABRATIVO, proteção resistente ao intemperismo.

RENDIMENTO: 2,0 kg/m² para 1000µ de filme seco(quanto mais espeço o filme, melhor e maior é a proteção)

LAKFIRE Distribuidora e Representação
(11) 9580 19708 – (11) 5125 0866
comercial@lakquimica.com.br

GARANTIA APÓS APLICAÇÃO: 5 anos, atendendo corretamente as orientações e apresentação de ART da aplicação.
Quando aplicado em áreas externas, necessário, aplicação de tinta acabamento para dar resistência a intemperismo. Para ambientes agressivos, úmidos, limpeza frequente, necessário vistoria anual por profissional habilitado.

EMBALAGENS: Galão de 5 kg ou Balde de 25 kg

VALIDADE: 6 meses após data de fabricação. Lacrado e armazenado conforme precauções.

PRECAUÇÕES: Certifique-se, que o local à ser aplicado, esteja bem ventilado, abra todas as portas e janelas, se necessário use ventilação forçada. É obrigatório o uso de EPI. Armazene este material em lata fechada, abrigo de intempéries, de umidade e temperatura que não ultrapasse 40°C. Siga as instruções do fabricante e da FISPQ.

COMPOSIÇÃO: Emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos retardante de chamas.

MAIORES INFORMAÇÕES: Consulte o nosso departamento técnico.